«Фора»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
111674, г. Москва, ул. Ухтомского ополчения, д.2, квартира 165
ИНН 9721043198, КПП 772101001, ОГРН 1177746205207

Наименование продукции Betonit « КЛЕЙ BLOCK ЗИМА» -10 ^{0}С. Смесь сухая строительная кладочная цементная Т М100 ГОСТ Р 58272-2018.
При работе с клеем при отрицательных температурах использовать: 1. Теплую воду. 2. Емкость для клея должна быть изготовлена только из пластика и защищена от попадания осадков и ветра. 3. Поверхность блока перед монтажом должна быть очищена от пыли, снега, грязи, не иметь наледи и т.д.
№ паспорта_____
№ партии_____
Объем партии _____
Дата изготовления _____

№№ п/п	Наименование показателей	Нормативные показатели согласно с ГОСТ Р 58272-2018	Фактические результаты
1	Цвет	серый	соотв.
2	Влажность сухого состава, %	0,3	0,3
3	Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	2	0,63
4	Содержание зерен наибольшей крупности, мм не более	5	1
5	Расход воды на 1 кг сухой смеси %	--	0,18-0,22
6	Рекомендуемая толщина слоя, мм	--	2-5
7	Подвижность, мм	170+/- 10	160
8	Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	--	60
9	Время корректировки , мин	10	10
10	Капиллярное водопоглощение, кг/м² мин^{0,5}	--	0,1
11	Средняя плотность,	Не менее 1300	1470
12	Расход при толщине слоя 1, мм	1,2- 1,3	1,2-1,3
13	Предел прочности при сдвиге(первый метод), Мпа	0,25	0,27
14	Предел прочности при сжатии, МПа	7,0	10,0
15	Температура применения, °С	--	+30…-10
16	Температура эксплуатации , °С	--	-50…+70
17	Морозостойкость циклов не менее	F 25	F 100
18	Сульфатостойкость	стойкий	стойкий
19	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф, не более	370 Бк/кг	соответствует

Технолог: _____/ Никитин Р.А.
Гарантированный срок хранения в сухом помещении, при условии целостности упаковки 12 месяцев.