



«Фора»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
111674, г. Москва, ул. Ухтомского ополчения, д.2, квартира 165
ИНН 9721043198, КПП 772101001, ОГРН 1177746205207

Наименование продукции « КЛЕЙ ПРОФИ» Клеевой состав на основе цементного вяжущего. Сухая смесь клеевая на цементном вяжущем С0 Т, ГОСТ Р 56387-2018.

Предназначен для укладки керамической плитки любого формата, керамогранита формата не более 45x45 на горизонтальные поверхности, внутри и снаружи помещений. Обладает хорошей водоудерживающей способностью.

Атмосферостойкий. Может применяться в системе «Теплый пол».

№ паспорта _____

№ партии _____

Объем партии _____

Дата изготовления _____

№№ п/п	Наименование показателей	Нормативные показатели согласно с ГОСТ Р 56387-2018	Фактические результаты
1	Цвет	серый	соотв.
2	Влажность сухого состава, %	0,5	0,3
3	Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	2,5	0,8
4	Содержание зерен размером более 2,5мм, %	5	0
5	Расход воды на 1 кг сухой смеси %	--	0,19-0,22
6	Рекомендуемая толщина слоя, мм	--	3-10
7	Стойкость к сползанию, мм	0,5	0,4
8	Открытое время, мин	10	10
9	Способность к смачиванию, мин	10	10
10	Водоудерживающая способность, %	н/м 98	98,7
11	Жизнеспособность раствора, мин	н/м 120	180
12	Расход при толщине слоя 1, мм	1,2- 1,3	1,2-1,3
13	Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде	н/м 0.5	0.8
14	Марочная прочность на сжатие, МПа	--	10,0
15	Температура нанесения, °С	--	+5...+30
16	Температура эксплуатации, °С	--	-50...+70
17	Морозостойкость, циклов не менее	--	F 75
18	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф, не более	370 Бк/кг	соответствует

Технолог: _____ / Никитин Р.А.

Гарантированный срок хранения в сухом помещении при условии целостности упаковки – 12 месяцев