



## «Фора»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
111674, г. Москва, ул. Ухтомского ополчения, д.2, квартира 165  
ИНН 9721043198, КПП 772101001, ОГРН 1177746205207

**Наименование продукции Betonit М-150. Смесь сухая строительная цементно-песчаная Пк2, М150, F75 ГОСТ 31357-2007.**

№ паспорта \_\_\_\_\_

№ партии \_\_\_\_\_

Объем партии \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

№.№ п/п	Наименование показателей	Нормативные показатели согласно ГОСТ 31357-2007	Фактические результаты
1	Цвет	серый	соотв.
2	Влажность сухого состава, %	0,2	0,2
3	Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	5	5
4	Содержание зерен наибольшей крупности, % не более	5	1
5	Расход воды на 1 кг сухой смеси, л/кг	--	0,13-0,16
6	Подвижность смеси по Пк, см	7-8	7-8
7	Расход смеси, кг/м <sup>2</sup> /мм	--	1.8-2.0
8	Класс прочности при изгибе, (28 суток), МПа	3	3,2
9	Марка прочности при сжатии (28 суток), МПа	15	15,3
10	Водопоглощение, % не более	8	7,5
11	Температура применения, °С	--	+5 +30
12	Жизнеспособность раствора, мин	--	120
13	Морозостойкость циклов не менее	F 50	F 75
14	Морозостойкость контактной зоны, циклов не менее	Fкз 50	Fкз 75
15	Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup>	--	1700-1800
16	Адгезия к основанию (28 суток), МПа	0,4	0,4
17	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф, не более	370 Бк/кг	соответствует

Технолог: \_\_\_\_\_ / Никитин Р.А.

Гарантированный срок хранения в сухом помещении при условии целостности упаковки – 12 месяцев