«Фора»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
111674, г. Москва, ул. Ухтомского ополчения, д.2, квартира 165
ИНН 9721043198, КПП 772101001, ОГРН 1177746205207

Наименование продукции «НАЛИВНОЙ ПОЛ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ». Смесь сухая строительная напольная самовыравнивающая быстротвердеющая на смешанном вяжущем Рк5, Btb3,2, В15 ГОСТ 31358-2019. Состав на основе гипсового и цементного вяжущего. Применяется для устройства напольных покрытий внутри помещений с нормальной влажностью. Гладкая матовая поверхность. Трещиностойкий. Минимальный расход. Для различных оснований.

№ паспорта_____
№ партии_____
Объем партии _____
Дата изготовления _____

№№ п/п	Наименование показателей	Нормативные показатели согласно с ГОСТ 31358-2019	Фактические результаты
1.	Цвет	---	серый
2.	Влажность сухого состава, %	Не более 0,5	0,3
3.	Полный остаток на контрольном сите 1 мм	0	0
4.	Расход воды на 1 кг сухой смеси, мл	--	0,24-0,28
5.	Рекомендуемая толщина слоя, мм	--	2-100
6.	Насыпная плотность, кг/м³	--	1280
7.	Подвижность по расплыву кольца,мм	220-260	255
8.	Время начала схватывания, мин	--	60
9.	Выход растворной смеси из 1 кг сухой смеси,л	--	0,70
10.	Плотность раствора, кг/м³	--	1520
11.	Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа	--	4,2
12.	Предел прочности при сжатии, МПа	20	20,3
13.	Прочность сцепления (адгезия) с основанием, МПа	0,75	0,8
14.	Деформация усадки/расширения, мм/м	-1,5/+1	-0,4
15.	Время пешеходного движения,ч	3-5	4
16.	Температура нанесения, °С	--	+5…+30
17.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф, не более	370 Бк/кг	соответствует

Технолог: _____/ Никитин Р.А.

Гарантированный срок хранения в сухом помещении при условии целостности упаковки – 6 месяцев.