



«Фора»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
111674, г. Москва, ул. Ухтомского ополчения, д.2, квартира 165
ИНН 9721043198, КПП 772101001, ОГРН 1177746205207

Наименование продукции «ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ СЕРАЯ РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ».

Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем 70/3,5 по ГОСТ Р 58279-2018.

Предназначена для оштукатуривания стен и потолков под дальнейшую чистовую отделку в помещениях с нормальной влажностью. Улучшает влажностно-температурный режим в помещениях. Легкая, пластичная.

№ паспорта _____

№ партии _____

Объем партии _____

Дата изготовления _____

№№ п/п	Наименование показателей	Нормативные показатели согласно с ГОСТ Р 58279-2018	Фактические результаты
1.	Цвет	серый	соотв.
2.	Влажность сухого состава, %	0,3	0,3
3.	Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	5	1,25
4.	Содержание зерен наибольшей крупности, %	--	0,4
5.	Расход воды сухой смеси, л\кг	--	0,42-0,48
6.	Рекомендуемая толщина слоя, мм	--	3-50
7.	Расход смеси при слое 1 мм, кг\м ²	--	0.9-1.0
8.	Подвижность, мм	150 +/- 10	155
9.	Водоудерживающая способность, %	н\м 95.0	98.5
10.	Начало схватывания, мин	н\м 30	70
11.	Прочность сцепления (адгезия) Мпа (7суток)	н\м 0.3	0.5
12.	Марочная прочность на изгиб, МПа	1	1,5
13.	Марочная прочность на сжатие, МПа	2	3.5
14.	Стойкость к образованию трещин	стойкий	стойкий
15.	Температура нанесения, °С	--	+5...+30
16.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф, не более	370 Бк/кг	соответствует

Технолог: _____ / Никитин Р.А.

Гарантированный срок хранения в сухом помещении при условии целостности упаковки – 12 месяцев