«Фора»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
111674, г. Москва, ул. Ухтомского ополчения, д.2, квартира 165
ИНН 9721043198, КПП 772101001, ОГРН 1177746205207

Наименование продукции «ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ СЕРАЯ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ КРЕП». Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем 90/3,0 по ГОСТ Р 58279-2018. Предназначена для оштукатуривания стен и потолков под дальнейшую чистовую отделку в помещениях с нормальной влажностью. Улучшает влажностно-температурный режим в помещениях. Легкая, пластичная.

№ паспорта_____
№ партии_____
Объем партии _____
Дата изготовления _____

№№ п/п	Наименование показателей	Нормативные показатели согласно с ГОСТ Р 58279-2018	Фактические результаты
1.	Цвет	серый	соотв.
2.	Влажность сухого состава, %	0,3	0,3
3.	Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	5	1,25
4.	Содержание зерен наибольшей крупности,%	--	0,4
5.	Расход воды сухой смеси, л\кг	--	0,42-0,48
6.	Рекомендуемая толщина слоя, мм	--	3-50
7.	Расход смеси при слое 1 мм, кг\м^2	--	0.9-1.0
8.	Подвижность, мм	160 +/- 10	165
9.	Водоудерживающая способность, %	н\м 95.0	98.5
10.	Начало схватывания, мин	н\м 60	90
11.	Прочность сцепления (адгезия) Мпа (7суток)	н\м 0.3	0.5
12.	Марочная прочность на изгиб, МПа (7 суток)	1	1,2
13.	Марочная прочность на сжатие, МПа (7 суток)	2	3.0
14.	Стойкость к образованию трещин	стойкий	стойкий
15.	Температура нанесения, °С	--	+5…+30
16	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф, не более	370 Бк/кг	соответствует

Технолог: _____/ Никитин Р.А.

Гарантированный срок хранения в сухом помещении при условии целостности упаковки – 6 месяцев