Наливной пол

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Сухая смесь Betonit «Наливной пол самовыравнивающийся» применяется для выравнивания бетонных, цементно-песчаных, гипсовых, горизонтальных оснований под укладку напольных покрытий в сухих и влажных помещениях с высокими механическими нагрузками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Влажность сухого состава, %	0,3
Полный остаток на контрольном сите 1 мм	0
Расход воды на 1 кг сухой смеси, мл	0,24-0,28
Рекомендуемая толщина слоя, мм	2-100
Насыпная плотность, кг/м^3	1280
Подвижность по расплыву кольца,мм	255
Время начала схватывания, мин	60
Выход растворной смеси из 1 кг сухой смеси, л	0,70
Плотность раствора, кг/м^3	1520
Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа	4,2
Предел прочности при сжатии, МПа	20,3
Прочность сцепления (адгезия) с основанием, МПа	0,8
Деформация усадки/расширения, мм/м	-0,4
Время пешеходного движения, ч	4

ВНИМАНИЕ

Все рекомендации и технические характеристики верны при температуре окружающей среды +20°С и относительной влажности 60 %. При работе с материалом следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. При подготовке основания и проведении отделочных работ необходимо соблюдать все требования актуальных редакций СП на конкретный тип работ. При возникновении вопросов, обращайтесь к Производителю.

ИНН/КПП 9721043198/772101001
Betonit.su
111674, г. Москва, ул. Ухтомского ополчения, д.2, квартира 165
8 (499) 455-02-31

Наливной пол

ИНСТРУКЦИЯ
по применению

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Сухая смесь Betonit «Наливной пол самовыравнивающийся» применяется для выравнивания бетонных, цементно-песчаных, гипсовых, горизонтальных оснований под укладку напольных покрытий в сухих и влажных помещениях с высокими механическими нагрузками.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
Работы следует выполнять при температуре воздуха от +5°С до +30°С. Для приготовления смеси необходимо 1 кг развести в 0,24-0,28 литрах воды, одновременно перемешивая в течение 5 минут до образования однородной массы. Подождать 5 минут и повторно перемешать. Готовая смесь должна быть использована в течение 40 минут.
Не допускается добавление в смесь посторонних добавок или примесей.

РЕКОМЕНДАЦИИ
В процессе твердения поверхность необходимо защищать от интенсивного высыхания: не допускать попадания прямых солнечных лучей, воды и воздействия сквозняков. Принудительная сушка готовой поверхности не допускается. При укладке раствора на больших площадях после его затвердевания (1-2 суток) рекомендуется производить нарезку компенсационных швов в слое уложенного материала.
Не допускается совместное применение с материалами, содержащими ГИПС.

СОСТАВ
Материал изготовлен на основе высококачественного цемента, фракционированного песка и минерального наполнителя. Материал экологически безопасен, не содержит вредных примесей, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека. Соответствует действующим на территории Российской Федерации гигиеническим нормам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Внимание! Беречь от детей. Во время проведения работ следует защищать кожу и глаза. При попадании раствора в глаза тщательно промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Сухую смесь следует хранить в упаковке производителя, в условиях обеспечивающих целостность упаковки и сохранность продукции от увлажнения и потери внешнего вида. Срок годности материала не менее 12 месяцев с момента выпуска (дата производства указана на упаковке).

ИНН/КПП 9721043198/772101001
Betonit.su
111674, г. Москва, ул. Ухтомского ополчения, д.2, квартира 165
8 (499) 455-02-31

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №____
ООО «ФОРА»
г. Москва, ул. Ухтомского ополчения, д. 2

Наименование продукции «НАЛИВНОЙ ПОЛ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ». Состав на основе гипсового и цементного вяжущего. Применяется для устройства напольных покрытий внутри помещений с нормальной влажностью. Гладкая матовая поверхность. Трещин остойкий. Минимальный расход. Для различных оснований.

Партия № _____

Дата изготовления _____

№№ п/п	Наименование показателей	Нормативные показатели согласно с ГОСТ 31358-2019	Фактические результаты
1.	Цвет	---	серый
2.	Влажность сухого состава, %	Не более 0,5	0,3
3.	Полный остаток на контрольном сите 1 мм	0	0
4.	Расход воды на 1 кг сухой смеси, мл	--	0,24-0,28
5.	Рекомендуемая толщина слоя, мм	--	2-100
6.	Насыпная плотность, кг/м³	--	1280
7.	Подвижность по расплыву кольца,мм	220-260	255
8.	Время начала схватывания, мин	--	60
9.	Выход растворной смеси из 1 кг сухой смеси,л	--	0,70
10.	Плотность раствора, кг/м³	--	1520
11.	Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа	--	4,2
12.	Предел прочности при сжатии, МПа	20	20,3
	Прочность сцепления (адгезия) с основанием, МПа	0,75	0,8
	Деформация усадки/расширения, мм/м	-1,5/+1	-0,4
	Время пешеходного движения,ч	3-5	4

Технолог: _____/ Трапезов И.Н

Гарантированный срок хранения в сухом помещении при условии целостности упаковки – 6 месяцев.